ANTI GRAFFITI COATING

Semipermanente opofferende anti-graffiti coating op basis van een milieuvriendelijke was emulsie

PRODUCTOMSCHRIJVING

BM-Anti Graffiti Coating is een hoogwaardige opofferende anti-graffiti coating op basis van milieuvriendelijke grondstoffen.

BM-Anti Graffiti Coating vormt een duurzame beschermende laag die afhankelijk van de omstandigheden de ondergrond 7 – 10 jaar beschermt tegen graffiti, stift en verf.

BM-Anti Graffiti Coating maakt het mogelijk om snel, effectief en zonder chemicaliën graffiti te verwijderen. De opofferende laag zal door hoge druk en heet water tegelijk met de graffiti van de ondergrond komen. Direct na het verwijderen van de graffiti kan BM-Anti Graffiti Coating direct opnieuw aangebracht worden.

BM-Anti Graffiti Coating is op basis van een milieuvriendelijke was emulsie die smelt bij hoge temperaturen en volledig biologisch afbreekbaar is volgens OECD test 302 B.

TOEPASSING

BM-Anti Graffiti Coating is geschikt voor vrijwel alle ondergronden en wordt veel toegepast op geluidsschermen, gebouwen, muren, viaducten, bruggen, tunnels, hout en natuursteen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende bescherming tegen indringing van graffiti en stiften
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische verontreiniging en vocht
- Op waterbasis
- Dampdoorlatend
- Milieuvriendelijk
- Biologisch afbreekbaar (OECD test 302 B)
- UV-bestendig

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Beige emulsie
Geur:	Reukloos
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/liter
pH:	Ca. 8

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

- Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
- Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
- Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 95%

GEBRUIKSAANWIJZING

- Roer en schud BM-Anti Graffiti Coating goed. Aanbrengen kan op een droge of licht vochtige ondergrond.
- BM-Anti Graffiti Coating gelijkmatig aanbrengen met een roller of lagedrukspuit.
- Laat de eerste laag drogen tot deze handdroog is en breng daarna een tweede laag aan.
- BM-Anti Graffiti Coating moet in minimaal 2-3 lagen worden aangebracht.

DROGING

- Water- en graffitibestendig: na 2 uur
- Droog: na 4 uur
- Optimale bescherming: na 72 uur

VERPAKKING

10, 25 en 1000 liter

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 5 – 10 m²/l per laag afhankelijk van de zuiging en porositeit van de ondergrond.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Overtollig materiaal direct verwijderen met water.
- Minimaal 3 lagen zijn nodig om een levensduur van 10 jaar te kunnen garanderen.
- Graffiti kan worden verwijderd met hoge druk (90-150 bar) en heet water (90°C).

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorkom huid- en oogcontact. Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij BM Holland vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

BM Holland, Darwinstraat 17, 6718 XR Ede
T. +31 85 0163315
E. info@bmholland.nl
W. www.bmholland.nl

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de

laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. BM Holland wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 1038
Toelatingsnummer: 16071N